

RUB COAT[®] VP

Vapour Proof voor champignoncellen

Gebruiksklare elastische afdichting voor champignoncellen. Gebruiken op droge ondergronden. Op basis van hoogwaardige Acrylic Co-polymer, zonder oplosmiddelen.

Producteigenschappen

Rubcoat VP bevat geen oplosmiddelen. Eenmaal uitgehard is deze blijvend elastisch en temperatuurbestendig. Rubcoat VP is bestand tegen een groot aantal chemicaliën en lichte zuren. Rubcoat VP is uiterst elastisch, bezit een uitstekende hechting en is nagenoeg onderhoudsvrij.

Technische gegevens

Basis	- kunststof dispersie
Verpakking	- emmer 25 kg
Oplosmiddel	- geen
Kleur	- wit
Consistentie	- semi vloeibare pasta
Dichtheid	- 1,165
Verwerking	- roller of borstel Airless sprayer 0,21 tot 0,25
Verwerkings temperatuur	- +5 °C tot +30 °C
Voorbehandeling	- Rubcoatprimer
Temperatuurbestendigheid	- -20 °C tot +80 °C
Elasticiteit	- ISO 1519 > 90%
Verbruik	- 2 kg/m ²
Mu waarde	- > 78.000
Reinigingsmiddel	- water



Toepassingen

Elastisch afdichtingsmiddel voor het gasdicht en dampdicht afwerken van wanden en plafonds in champignoncellen en klimaatruimten.

Verwerking

De ondergrond moet vast, droog en schoon zijn alsmede vrij van olie en vet. Het product slechts aanbrengen bij een temperatuur boven 5 °C en een vochtgehalte van het oppervlak, minder dan 15%. Poreuze ondergronden voorbehandelen met Rubcoat primer WD. Droogtijd 1-3 uur. Gladde ondergronden voorbehandelen met Rubcoat primer KS. Droogtijd 3-6 uur. Rubcoat VP aanbrengen in tenminste 2 lagen met een totaal verbruik van 2kg/m². Voegen en dilataties versterken met Rubcoat polyester vlies.



Levering en opslag

Rubcoat VP wordt geleverd in emmers van 25 kg. In ongeopende verpakking en een opslagtemperatuur tussen 5 °C a 25 °C is het product 2 jaar houdbaar.

Transportgegevens

Vervoer over:

weg	- ADR vrij
zee	- IMDG vrij
lucht	- ICAO/IATA-DRG vrij
UN-nr	- n.v.t.



Opmerkingen

Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat door het verschijnen van dit merkblad alle voorgaande gegevens over dit product zijn vervallen. Wij behouden ons het recht voor, veranderingen aan te brengen in verband met de technische vooruitgang.

**Rubcoat is a trademark of Rubcoat BV – PO box 2086 - 6020 AB BUDEL - NL
Tel: +31 (0)495 491916 - Fax: +31 (0)495 493750 - e-mail:info@rubcoat.com**