

RUB COAT[®] WP

Muurbescherming voor tunnels

Een componente, gebruiksklare coating met goede hechting op Rubcoat.

Producteigenschappen

Permanente bescherming tegen water, chemicaliën en corrosieve producten, zoals lichte zuren en olie. Slijtvast. Afwasbaar. Vuil afstotend. Decoratief, egaal and glanzend.

Technische gegevens

Basis	- polyurethaen
Verpakking	- emmer 20 liter
Kleur	- rood-bruin
Consistentie	- vloeibaar
Dichtheid	- 1,1
Verwerking	- roller of borstel
Verwerkings-temperatuur	- +5 °C tot +30 °C
Temperatuurbestendigheid	- -20 °C tot +80 °C
Schoonmaak materiaal	- thinner
Verbruik	- 4-6 m ² /liter



Toepassingen

Als een finish en slijtvaste laag in compost tunnels op met Rubcoat behandelde muren en vloeren etc.

Verwerking

De ondergrond moet droog en schoon zijn alsmede vrij van olie en vet. Het product slechts aanbrengen bij een temperatuur boven 5°C en een vochtgehalte van het oppervlak minder dan 15%. Aanbrengen in twee hele dunnen lagen met een tussentijd van 6 tot 24 uur. Stootvast en chemie bestendig na 5 dagen. Zorg voor voldoende ventilatie.

Levering en opslag

Rubcoat WP wordt geleverd in metalen emmers van 20 liter. In ongeopende verpakking en opslag temperaturen tussen 5 °C en 20 °C is het product 1 jaar houdbaar.

Transportgegevens

Vervoer over:	
weg	- ADR vrij
zee	- IMDG vrij
lucht	- ICAO/IATA-DRG vrij
UN-nr	- n.v.t.



Opmerkingen

Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat door het verschijnen van dit merkblad alle voorgaande gegevens over dit product zijn vervallen. Wij behouden ons het recht voor veranderingen aan te brengen in verband met technische vooruitgang.